

Matériaux de jointoiment

Prégyls 75 S

Description

Siniat Prégyls 75 S est un apprêt de finition sous forme de poudre à mélanger à l'eau pour la finition des raccords des plaques de plâtre préalablement comblés avec un enduit Siniat Filler B ou X60. Résultat : une couche de finition particulièrement fine sur la plaque de plâtre, sur laquelle les finitions peuvent alors être effectuées par un peintre ou un tapissier.



Normes, certifications et réglementations

| Objet | Tolérances |
|---------------------------|--------------------|
| Norme | NBN EN 13963 |
| Classe de réaction au feu | A2-s1, d0 |
| DOP | DOP SI-J 001 v0 NL |

Avantages

- Facile à mélanger.
- Facile à étendre.
- Grain très fin.
- Aspect lisse.

Caractéristiques techniques

| Types de bords (*) | BA/ 4-BA |
|------------------------------|--|
| Type de renforcement | Papier, ruban de gaze autocollant & renfort d'angle variable |
| Couleur | Blanc |
| Mise en oeuvre | Manuelle ou par pistolet pulvérisateur |
| Temps de mise en oeuvre (**) | jusqu'à ± 4 jours |
| Temps de redoublement (**) | La couche suivante peut être appliquée après ± 24 à 48h |
| Gâchage | 1kg de poudre = 0,5 litre de l'eau |
| Consommation | ± 0,33 kg/m ² |
| Séchage | Durcissement par séchage |
| Emballage | Sac |

(*) BA = Bords Aminci, 4-BA = 4 Bords Amincis, BDRA = Bord Aminci Demi-Rond, BDR = Bord Demi-Rond, BF = Bord Facette

(**) Il s'agit d'approximations, le temps dépend de la température, de l'humidité de l'air et de la circulation de l'air.

Remarque : pour l'application de la couche suivante, l'enduit Siniat FILLER doit être suffisamment dur, mais pas nécessairement sec complètement.

Dimensions et emballage

| Matériau | Contenu | Quantité par palette | Code article |
|----------|---------|----------------------|--------------|
| Poudre | 5kg | 200 | 95786 |

À conserver dans l'emballage original fermé à l'abri du soleil, du gel et de l'humidité pendant au moins 9 mois après la date de fabrication indiquée sur l'emballage à une température de ≥5°C.